



### vorläufiges DATENBLATT

<b>CMC TYP</b>	<b>63330</b>
<b>Trägermaterial</b>	Polyurethanfilm
Farbe	farblos, transparent
Trägerstärke in mm	0,300 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,360 ± 10%
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 4
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Temperaturbeständigkeit in °C	- 40 bis + 120
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V <sub>eff.</sub>	≥ 12.000
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/mm <sup>2</sup>	> 40
Reißdehnung in %	> 330
Härte in Shore A	92 ± 2
<b>Sonstige Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UV-stabilisierte Polyurethanfolie</li><li>• thermoplastisch</li><li>• hervorragende mechanische Reißfestigkeit</li><li>• exzellente Abriebfestigkeit</li></ul>

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)  
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
Technische Änderungen vorbehalten.